

NOVOSCREEN

MEDIUM METALLIC

SUNDECOR MEDIUM METALLIC

Composición 84% Trevira CS 16% PES Solidez a la luz 6
 Gramaje 125 g / m² Ancho máx. 238 Cm
 Espesor 0,45 mm Corte requerido Corte en Caliente
 Utilización en Enrollables, Verticales y Paneles. Sin PVC
 Resistente al fuego en concordancia con la normativa DIN 4102 B1

Color			Transmisión	Reflexión	Absorción	Energía total solar transmitida g _{tot}
1100	Plata	Lumínica	7	64	29	0,36
		Solar	7	66	27	
		UV	5			
8009	Beige	Lumínica	6	57	37	0,39
		Solar	7	55	38	
		UV	6			
8409	Barro	Lumínica	5	60	35	0,38
		Solar	7	62	31	
		UV	4			
9209	Plomo	Lumínica	6	60	34	0,38
		Solar	7	62	31	
		UV	4			
9509	Pizarra	Lumínica	4	57	39	0,39
		Solar	6	60	34	
		UV	4			
9809	Antracita	Lumínica	4	57	39	0,39
		Solar	6	60	34	
		UV	4			