

SUNDECOR

SUNBREEZE

SUNDECOR SUNBREEZE

Composición 100% PES Solidez a la luz 5
 Gramaje 90 g / m² Ancho máx. 240 Cm
 Espesor 0,18 mm Corte requerido Corte en Caliente
 Utilización en Enrollables, Verticales y Paneles. Sin PVC
 Resistente al fuego en concordancia con la normativa DIN 4102 B1

Color		Transmisión	Reflexión	Absorción	Energía total solar transmitida g _{tot}
0800 Blanco	Lumínica	56	41	3	0,50
	Solar	56	40	4	
0801 Vainilla	Lumínica	55	41	4	0,50
	Solar	55	40	5	
0802 Albaricoque	Lumínica	48	34	18	0,52
	Solar	52	36	12	
0803 Arena	Lumínica	52	38	10	0,51
	Solar	53	38	9	
0804 Oro	Lumínica	38	24	38	0,53
	Solar	47	31	22	
0805 Plomo	Lumínica	32	21	47	0,53
	Solar	46	32	22	
0806 Bronce	Lumínica	26	14	60	0,55
	Solar	43	28	24	
0807 Palisandro	Lumínica	22	12	66	0,54
	Solar	42	28	30	
0808 Ciruela	Lumínica	12	5	83	0,56
	Solar	38	25	37	
0809 Lino	Lumínica	53	35	12	0,52
	Solar	56	36	8	

SUNDECOR

SUNBREEZE

SUNDECOR SUNBREEZE

Composición 100% PES Solidez a la luz 5
 Gramaje 90 g / m² Ancho máx. 240 Cm
 Espesor 0,18 mm Corte requerido Corte en Caliente
 Utilización en Enrollables, Verticales y Paneles. Sin PVC
 Resistente al fuego en concordancia con la normativa DIN 4102 B1

Color		Transmisión	Reflexión	Absorción	Energía total solar transmitida g _{tot}
0810 Tabaco	Lumínica	46	28	26	0,53
	Solar	52	32	16	
0811 Alcachofa	Lumínica	44	28	28	0,53
	Solar	50	33	17	
0812 Silice	Lumínica	42	23	35	0,54
	Solar	52	31	17	
0813 Azul Celeste	Lumínica	34	17	49	0,54
	Solar	49	30	21	