

NOVOSCREEN

SUNTECH 100 PEARL

SUNDECOR SUNTECH 100 PEARL

Composición 100% PES Solidez a la luz 5-6
Gramaje 245 g / m² Ancho máx. 245 Cm
Espesor 0,30 mm Corte requerido Corte en Frío
Utilización en Enrollables, Verticales y Paneles. Sin PVC
Resistente al fuego en concordancia con la normativa DIN 4102 B1

Color			Transmisión	Reflexión	Absorción	Energía total solar transmitida g _{tot}
0123	Blanco	Lumínica	9	84	7	0,32
		Solar	12	76	12	
0124	Gris Claro	Lumínica	6	84	10	0,32
		Solar	10	76	14	
0125	Beige	Lumínica	7	83	10	0,32
		Solar	11	76	13	
0126	Alcachofa	Lumínica	6	83	11	0,32
		Solar	9	75	16	
0127	Azul Real	Lumínica	2	82	16	0,32
		Solar	8	75	17	
0148	Arena	Lumínica	10	83	7	0,32
		Solar	14	75	11	
1150	Vainilla	Lumínica	9	84	7	0,32
		Solar	13	76	11	
1151	Gris Pizarra	Lumínica	1	82	17	0,33
		Solar	4	73	23	
1152	Plata	Lumínica	10	82	8	0,33
		Solar	14	74	12	
1153	Azul	Lumínica	5	84	11	0,32
		Solar	11	76	13	

NOVOSCREEN

SUNTECH 100 PEARL

SUNDECOR SUNTECH 100 PEARL

Composición	100% PES	Solidez a la luz	5-6
Gramaje	245 g / m ²	Ancho máx.	245 Cm
Espesor	0,30 mm	Corte requerido	Corte en Frío
Utilización en Enrollables, Verticales y Paneles.		Sin PVC	
Resistente al fuego en concordancia con la normativa DIN 4102 B1			

Color			Transmisión	Reflexión	Absorción	Energía total solar transmitida g _{tot}
1154 Terra	Lumínica	3	84	13	0,32	
		Solar 9	75	16		
1155 Naranja	Lumínica	6	85	9	0,32	
		Solar 12	77	11		
1156 Menta	Lumínica	3	83	14	0,32	
		Solar 9	75	16		
1157 Plomo	Lumínica	5	81	14	0,33	
		Solar 10	73	17		
1158 Burdeos	Lumínica	1	85	14	0,31	
		Solar 9	78	13		